

Klej UF 62.20 PD

OPIS PRODUKTU

UF 62.20 PD jest samoutwardzalnym klejem proszkowym na bazie żywicy mocznikowo - formaldehydowej. Wyróżnia się bardzo niską emisją wolnego formaldehydu, spełniającą przy pomiarze metoda analizy gazowej wg. normy EN 717-2 aktualnie obowiązujące wartości graniczne-E1. Znajduje zastosowanie przy klejeniu elementów drewnianych lub drewnopochodnych, oklejanie płyt, laminowanie, foliowanie na gorąco.

DANE TECHNICZNE

Właściwości:	E1 zgodnie z norma EN 717-2
	C3 zgodnie z norma EN 12765
Forma dostawy:	Biało/brazowy proszek
Ciężar właściwy:	0,5 -0,6 gr/cm ³

STOSOWANIE KLEJU

Proporcje mieszania:

2 części wagowe UF 62.20 PD zmieszać z 1-1,5 częścią wagową zimnej wody. Po dokładnym wymieszaniu z wodą przy użyciu wiertarki UF 62.20 PD tworzy gładka, jednorodna, płynną, gęsta masę. Po krótkim czasie dojrzewania ponownie wymieszać przed użyciem.

Żywotność mieszanki:	20°C	30°C
	12 godz.	4 godz.

Zużycie kleju:	Folia:	60 - 100 g/m ²
	Fornir:	100 - 150 g/m ²

Czas otwarty: 25-30 min, zależny od warunków zewnętrznych otoczenia: temperatury i wilgotności powietrza.

Docisk prasy: W zależności od gatunku drewna jak i wymagań technologicznych:
0,2 - 0,5 N/mm² (2-5 kg/cm²).

Czas prasowania: dla Forniru o grubości 0,6 mm
70°C min. 7 min
80°C min. 6 min
90°C min. 3 min
100°C min. 100 sek
110°C min. 90 sek

Czyszczenie: Zalecana jest ciepła woda
Zaschnięty klej jest nierozpuszczalny, do usunięcia wyłącznie mechanicznie.

OPAKOWANIA

UF 62.20 PD dostępny jest w następujących opakowaniach: worek papierowy 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +20°C. Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Powyzsze informacje są efektem naszego doświadczenia praktycznego i noszą charakter orientacyjny, nie stanowią gwarancji własności produktu i nie mogą być podstawą do reklamacji. Z tego powodu zastosowanie kleju w innych warunkach niż ujęte w niniejszej karcie nie gwarantują uzyskania optymalnych rezultatów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niezgodnego z zaleceniami zastosowania.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. 61 640 05 15, Fax. 61 640 18 98

www.cdw.net.pl SKL@cdw.net.pl

NIP PL 789-161-28-42