

Klej UF 65.05 PD

OPIS PRODUKTU

UF 65.05 PD jest samoutwardzalnym klejem proszkowym na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej. Wyróżnia się bardzo dobrym zwilżaniem, zwłaszcza przy fornirach trudnych gatunków drewna jak brzoza, klon teak. W zastosowaniu odznacza się krótkim czasem prasowania w stosunku do długiego czasu żywotności mieszanki.

Wyróżnia się bardzo niską emisją wolnego formaldehydu, spełniającą przy pomiarze metodą analizy gazowej wg. normy EN 717-2 aktualnie obowiązujące wartości graniczne-E1. Znajduje zastosowanie przy klejeniu elementów drewnianych lub drewnopochodnych, oklejanie płyt, laminowanie, foliowanie. Minimalna temperatura prasowania 40°C.

DANE TECHNICZNE

Właściwości:	E1 zgodnie z norma EN 717-2
	C3 zgodnie z norma EN 12765
Forma dostawy:	Biało-szary proszek
Ciężar właściwy:	0,5 -0,6 gr/cm ³

STOSOWANIE KLEJU

Proporcje mieszania:

2 części wagowe UF 65.05 PD zmieszać z 1 częścią wagową zimnej wody. Po dokładnym wymieszaniu z wodą przy użyciu wiertarki UF 65.05 PD tworzy gładką, jednorodną, płynną, gęstą masę. Po krótkim czasie dojrzewania ponownie wymieszać przed użyciem.

Żywotność mieszanki:	20°C	30°C
	8 godz.	5 godz.

Zużycie kleju:	Folia:	40 - 100 g/m ²
	Fornir:	100 - 140 g/m ²

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. 61 640 05 15, Fax. 61 640 18 98

www.cdw.net.pl SKL@cdw.net.pl

NIP PL 789-161-28-42

Czas otwarty: 20-30 min, zależny od warunków zewnętrznych otoczenia:
temperatury i wilgotności powietrza.

Docisk prasy: W zależności od gatunku drewna jak i wymagań technologicznych:
0,2 - 0,5 N/mm² (2-5 kg/cm²).

Czas prasowania: dla Forniru o grubości 0,6 mm
40°C min. 25 min
50°C min. 15 min
60°C min. 10 min
70°C min. 7 min
80°C min. 5 min
90°C min. 3 min

Czyszczenie: Zalecana jest ciepła woda
Zaschnięty klej jest nierozpuszczalny, do usunięcia wyłącznie
mechanicznie.

OPAKOWANIA

UF 65.05 PD dostępny jest w następujących opakowaniach: worek
papierowy 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze od +5 do +20°C. Magazynowany w
odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od
daty produkcji.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Powyższe informacje są efektem naszego doświadczenia praktycznego i noszą charakter orientacyjny, nie stanowią gwarancji własności produktu i nie mogą być podstawą do reklamacji. Z tego powodu zastosowanie kleju w innych warunkach niż ujęte w niniejszej karcie nie gwarantują uzyskania optymalnych rezultatów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niezgodnego z zaleceniami zastosowania.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrześcińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. 61 640 05 15, Fax. 61 640 18 98

www.cdw.net.pl SKL@cdw.net.pl

NIP PL 789-161-28-42