

Klej UF 68.02 PD

OPIS PRODUKTU

UF 68.02 PD jest konfekcjonowanym samoutwardzalnym klejem proszkowym na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej. Wyróżnia się dużą trwałością, dobrą żywotnością mieszanki klejowej. Posiada Certyfikat dla produktów trudnopalnych zgodnie z normą IMO FTP. Znajduje zastosowanie przy klejeniu elementów drewnianych lub drewnopochodnych, oklejanie płyt, laminowanie, foliowanie.

DANE TECHNICZNE

Właściwości:	E1 zgodnie z normą EN 717-2
	C3 zgodnie z normą EN 12765
Forma dostawy:	Biały proszek
Ciężar właściwy:	0,5 -0,6 gr/cm ³

STOSOWANIE KLEJU

Proporcje mieszania:

2 części wagowe UF 68.02 PD zmieszać z 1 częścią wagową zimnej wody. Po dokładnym wymieszaniu z wodą przy użyciu wiertarki UF 68.02 PD tworzy gładką, jednorodną, płynną, gęstą masę. Po krótkim czasie dojrzewania ponownie wymieszać przed użyciem.

Żywotność mieszanki:	20°C	30°C
	Okolo 3 godz.	Okolo 2 godz.

Zużycie kleju: 120 - 250 g/m²

- Czas otwarty: 20-25 min, zależny od warunków zewnętrznych otoczenia: temperatury i wilgotności powietrza
- Docisk prasy: W zależności od gatunku drewna jak i wymagań technologicznych: 0,4 - 1,5 N/mm² (4-15 kg/cm²).
- Czas prasowania: 20°C 5 godzin
30°C 3-4 godzin
40°C min. 60 min
60°C min. 10 min
- Czyszczenie: Zalecana jest ciepła woda
Zaschnięty klej jest nierozpuszczalny, do usunięcia wyłącznie mechanicznie.

OPAKOWANIA

UF 68.02 PD dostępny jest w następujących opakowaniach: worek papierowy 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +20°C. Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Powyzsze informacje są efektem naszego doświadczenia praktycznego i noszą charakter orientacyjny, nie stanowią gwarancji własności produktu i nie mogą być podstawą do reklamacji. Z tego powodu zastosowanie kleju w innych warunkach niż ujęte w niniejszej karcie nie gwarantują uzyskania optymalnych rezultatów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niezgodnego z zaleceniami zastosowania.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. 61 640 05 15, Fax. 61 640 18 98

www.cdw.net.pl SKL@cdw.net.pl

NIP PL 789-161-28-42