

Контактный клей

E-S / F 108

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

E-S / F 108 является полихлоропреновым контактным клеем. Он основан на синтетических смолах, растворенных в органическом растворителе.

Основные характеристики:

- Высокая прочность сцепления
- Длительный срок службы сварочного шва
- Очень высокая термостойкость 120 ° C
- Длительное время хранения в открытом виде 30 мин.
- Водостойкий
- Простота применения

Технические данные:

- Тип клея: промышленный контактный клей
- Цвет: оранжево-коричневый
- Твердое содержание: 26-28%
- Эффективность: до 10 м² с 1 л

ПРИМЕНЕНИЕ

E-S / F 108 используется для соединения ламинатов HPL, фольги, металлических ламинатов с ДСП. Его также можно использовать для склеивания многих других материалов, таких как: резина, твердые пластмассы, кожа, твердый полиуретан или фенольная пена и многие другие.

В случае материалов, которые трудно склеить, рекомендуется проводить испытания заранее.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Подготовка поверхности:

Поверхности, подготовленные для склеивания, должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионные свойства. Если поверхности требуют этого, они должны быть обезжирены. Если это необходимо, металлические поверхности должны быть шлифованы абразивной бумагой, а затем очищены.

Процесс склеивания должен происходить при температуре от 15 до 25 ° C.

Применение:

Клей следует наносить параллельно на поверхности, нанося на валик, упаковку, аппликатор или распылитель. Правильное склеивание достигается при покрытии клеящим материалом минимум на 80-100%. Не допускайте, чтобы клей образовывал пятна или накапливался чрезмерно в одном месте. Следует помнить, что это контактный клей и для того чтобы склеить элементы вместе, клей должен быть правильно нанесен на склеенные поверхности. После испарения растворителя через 10-20 минут склеенные элементы следует равномерно сжимать. Высокая влажность и низкая температура замедляют испарение летучих веществ. Никогда не разжимайте элементы слишком рано, так как летучие вещества могут попасть в ловушку, что приведет к ослаблению адгезионной связи.

Перед началом работы важно проверить все склеиваемые материалы.

УПАКОВКИ

E-S / F 108 выпускается в следующих упаковках 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт следует хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +15 до + 25 ° C. После вскрытия упаковки и использования нужного количества клея необходимо снова закрыть контейнер. При соблюдении условий хранения продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Полную информацию о здоровье и безопасности можно найти в Паспортах безопасности.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)