

Клей MUF 80.01 PD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MUF 80.01 представляет собой однокомпонентный меламино-мочевино-формальдегидный клей в виде порошка, который измельчается с водой без добавления отвердителей или наполнителей. Этот специальный продукт используется в деревообрабатывающей промышленности, прежде всего для изготовления водостойких и огнеупорных адгезивных соединений. Область применения: опалубочные доски, трехслойные плиты, фасадные панели, фанера, шпон, садовая мебель или аналогичные изделия. MUF 80.01 можно использовать при температуре прессования 60 ° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Особенности:

C4 согласно нормам EN 12765

Форма доставки:

Коричнево-желтый порошок

Удельный вес:

0,5-0,6 г / см³

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ

Пропорции смешивания:

2 части M UF 80,01 PD, смешать с 1 частью холодной воды. После тщательного смешивания с водой с помощью сверла, M UF 80.01 PD создает гладкую, однородную, жидкую, плотную массу. Не на долго оставить, ещё раз тщательно вымешать непосредственно перед использованием.

Вязкость при 20 ° C: [5000-6000](#) мПа * с (растворенная в воде в соотношении 2: 1)

Срок годности смеси:

При 20C 5 часов

При 30C 2 часа

Потребление клея:

В зависимости от применения: 100-200гр/м²

Возможность использования в открытом виде: 20-30 минут, в зависимости от погодных условий: температуры и влажности воздуха.

Давление пресса:

В зависимости от типа древесины и технологических требований:

0,3 - 1,5 Н / мм² (3-15 кг / см²).

Время глажения:

60°C минимум 15 минут

70°C минимум 7 минут

80°C минимум 4 минуты

90°C минимум 2,5 минуты

100°C минимум 1,5 минуты

Указанное время основного зажима относится к температуре склеивания, время нагрева также должно быть добавлено в зависимости от

типа и толщины древесины. (например, при 60 ° C - 3 мин при 80 ° C - 2 мин при 90 ° C - 1 минута, на мм для клеевого соединения)

Очистка:

Рекомендуется использовать горячую воду

Сухой клей нерастворим, только для удаления механически.

Упаковки:

UF 80.01 PD поставляется в следующих упаковках: бумажный пакет 25 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт следует хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +5 до +20 ° C. Хранится при соответствующих условиях в течение 12 месяцев с даты изготовления.

ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)