

Клей PVAc 23.01

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PVAc 23.01 - отличается быстрым соединением. Подходит для облицовки древесины, финишной пленки, клеёная блоков, бордюров, монтажных работ. Также подходит для склеивания твердых пород древесины. Клеевые соединения отвечают требованиям водостойкости D3 в соответствии со стандартом PN-EN 204.

## Технические данные

Тип: Полиацетанвиниловая дисперсия.

Форма доставки: Жидкий

Цвет: Белый

Вязкость: [6000-15000](#) мПа.с (Brookfield RVT, ISO 2012)

pH: 4 - 6

## ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

### Подготовка материала

Поверхность, подлежащая склеиванию, должна быть очищена от пыли, масла и жира, что может уменьшить адгезию. Содержание влаги в древесине должно составлять  $8 \pm 12$ .

### Нанесение клея

Рекомендуется тщательно перемешать клей перед использованием. Клей можно наносить на одну или обе стороны с помощью шпателя, щетки, ручного или цилиндрического аппликатора. Рекомендуемое количество применяемого клея зависит от типа подложки 90-180 г / м<sup>2</sup>

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

[www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl](mailto:www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl)

NIP PL [789-161-28-42](tel:7891612842)

### Окрашивание древесины

Клей не вызывает обесцвечивания древесины, однако рекомендуется при работе с клеем избегать использования инструментов, содержащих железо, которое при контакте с древесиной, содержащей дубильные вещества, может вызвать обесцвечивание.

### Температура склеивания

Наносить при температуре не ниже + 15 ° C. Это касается температуры окружающей среды и, прежде всего, температуры склеиваемых материалов и самого клея.

### Время монтажа (сосна-сосна)

Время открытого монтажа (OAT) составляет не более 5 минут при 20 ° C, время закрытого монтажа - максимум 8 минут.

### Время разглаживания

Для склеивания сосновых планок минимальное время разглаживания 10 мин при 20° С.

Время разглаживания зависит от тех же факторов, что и время монтажа. Склеивание других древесных пород, при других температурах или склеивание конструкций с выступающими устройствами, потребует времени разглаживания для каждого случая индивидуально.

Давление при разглаживании

0,3-1 МПа. Тщательно отшлифованные поверхности с хорошей адгезией дают наилучшие результаты склеивания.

Чистка

Вымойте инструменты сразу после работы. Не допускайте высыхания клея. Удалите клей механическим способом после замачивания в горячей воде (около 1 часа)

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

[www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl](mailto:www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl)

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)

2

Упаковка

PVAc 23.01 доступен в следующих упаковках:

5 кг, 10 кг, 20 кг, 1000 кг

Хранение и срок годности

Хранить в оригинальных закрытых упаковках при температуре от + 15 ° С до + 25 ° С. После открытия упаковки возьмите необходимое количество клея и плотно закройте контейнер. Продукт, хранящийся в этих условиях, сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев с даты изготовления.

ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Для получения полной информации о безопасности и гигиене труда смотреть Характеристики безопасности материала.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

[www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl](mailto:www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl)

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)

