

UF 61.01 PD клей

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UF 61.01 PD является самозатвердевающим порошковым клеем на основе смолы мочевиноформальдегидной. Он отличается очень низким уровнем выбросов свободного формальдегида, который измеряется методом газового анализа. Стандарты EN 717-2, применяемые в настоящее время, - E1. Он используется для склеивания деревянных элементов и элементов деревянного происхождения, склеивающих досок, ламинирования, горячей фольгировки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики:

E1 в соответствии с EN 717-2

C3 согласно EN 12765

Форма доставки: белый / коричневый порошок

Удельный вес: 0,5-0,6 г / см<sup>3</sup>

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ

Пропорции смешивания:

2 части UF 61,01 PD, смешать с 1-1,5 части холодной воды. После тщательного смешивания с водой с помощью сверла UF 61.01 PD создает гладкую, однородную, жидкую, плотную массу. Не на долго оставить, ещё раз тщательно вымешать непосредственно перед использованием.

Время использования смеси в открытом виде:

При 20 С

Около 3 часов

При 30 С

Около 2 часов

Использование клея:

фольга: 40 - 100 г / м<sup>2</sup>

шпон: 100 - 140 г / м<sup>2</sup>

фанера: 120 - 160 г / м<sup>2</sup>

Время хранения клея в открытом виде

20-25 мин, в зависимости от внешних условий:

температуры и влажности.

Давление пресса:

В зависимости от типа древесины и технологических требований:

0,2 - 0,5 Н / мм<sup>2</sup> (2-5 кг / см<sup>2</sup>).

Время пресса:

для шпона толщиной 0,6 мм

При 70 С

минимум 4 минуты

При 80 С

минимум 3 минуты

При 90 С

минимум 2 минуты

При 100 С

минимум 90 сек

При 110 С

минимум 60 сек

Очистка

Рекомендуется использовать горячую воду

Сухой клей нерастворим, удаляется только механически.

Упаковки

UF 61.01 PD поставляется в следующих упаковках: бумажный пакет 25 кг

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт следует хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +5 до +20 ° С. При соблюдении условий хранения продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

## ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

[www.cdw.net.pl](http://www.cdw.net.pl)[SKL@cdw.net.pl](mailto:SKL@cdw.net.pl)

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)