

Клей UF 62.20 PD

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UF 62.20 PD является самозатвердевающим порошковым клеем на основе смолы мочевиноформальдегидной. Он отличается очень низким уровнем выброса свободного формальдегида, который измеряется методом газового анализа. Стандарты EN 717-2, применяемые в настоящее время, - E1. Он используется для склеивания деревянных элементов и элементов деревянного происхождения, многослойных панелей, ламинирования, горячей фольгировки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Особенности:

E1 в соответствии с EN 717-2

S3 согласно EN 12765

Форма: белый / коричневый порошок

Удельный вес: 0,5-0,6 г / см<sup>3</sup>

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ

Пропорции смешивания:

2 части UF 62,20 ПД смешать с 1-1,5 частью холодной воды. После тщательного смешивания с водой с помощью сверла UF 62.20 PD создается гладкая, однородная, жидкая, плотная масса. После короткого времени старения, снова перемешайте перед использованием. Не на долго оставить, ещё раз тщательно вымешать непосредственно перед использованием.

Срок годности смеси:

При 20 С около 12 часов

При 30 С около 4 часов

Потребление клея:

Фольга 60 - 100 г / м<sup>2</sup>

Шпон 100- 150 г / м<sup>2</sup>

Время хранения в открытом виде:

25-30 мин, в зависимости от внешних условий: температура и влажность воздуха

Давление пресса:

В зависимости от типа древесины и технологических требований:

0,2 - 0,5 Н / мм<sup>2</sup> (2- 5 кг / см<sup>2</sup>).

Время прессования:

Для шпона толщиной 6мм

При 70 С 7 минут

При 80 С 6 минут

При 90 С минимум 3 мин.

При 100 С минимум 100 сек

При 110 С минимум 90 сек

Очистка:

Рекомендуется использовать горячую воду

Сухой клей нерастворим, удалять только механически.

УПАКОВКИ

UF 62.20 PD доступен в следующих упаковках: бумажный мешок 25 килограмм

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт следует хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +15 до + 25 ° С. После вскрытия упаковки и использования нужного количества клея необходимо снова закрыть контейнер. При соблюдении условий хранения продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Полную информацию о здоровье и безопасности можно найти в Паспортах безопасности.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

[www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl](mailto:www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl)

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)