

Клей UF 65.05 PD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UF 65.05 PD - саморастворимый порошковый клей на основе мочевиноформальдегидной смолы. Он отличается очень хорошим смачиванием, особенно с винирами из сложных видов древесины, таких как береза, тик, клен. Имеет короткое время прессования относительно продолжительного срока службы смеси.

Он отличается очень низким выбросом свободного формальдегида, который проверен методом газового анализа в соответствии стандартам EN 717-2, применяемым в настоящее время, - E1. является

Используется для склеивания деревянных элементов и элементов деревянного происхождения, многослойных досок, ламинирования, фольгирования. Минимальная температура прессования составляет 40 ° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Особенности:

E1 в соответствии с EN 717-2

S3 согласно EN 12765

Форма доставки: белый и серый порошок

Удельный вес: 0,5-0,6 г / см³

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ

Пропорции смешивания:

2 части UF 65,05 PD, смешать с 1 частью холодной воды. После тщательного смешивания с водой с помощью сверла UF 65.05 PD создается гладкая, однородная, жидкая, плотная масса. Не на долго оставить, ещё раз тщательно вымешать непосредственно перед использованием.

Срок годности смеси

При 20 C 8 часов

При 30 C 5 часов

Потребление клея:

Фольга: 40 - 100 г / м²

Шпон: 100 - 140 г / м²

Хранение клея в открытом виде

20-30 мин, в зависимости от внешних условий окружающей среды:

температуры и влажности.

Давление пресса:

В зависимости от типа древесины и технологических требований:

0,2 - 0,5 Н / мм² (2-5 кг / см²).

Время прессования:

для шпона толщиной 0,6 мм

При 40 С минимум 25 мин.

При 50 С минимум 15 мин.

При 60 С минимум 10 минут

При 70 С минимум 7 мин.

При 80 С минимум 5 минут

При 90 С минимум 3 минуты

Очистка:

Рекомендуется использовать горячую воду

Сухой клей нерастворим, удалять только механически.

Упаковки

UF 65.05 PD доступен в следующих упаковках: бумажный пакет 25 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт следует хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +15 до + 25 ° С. После вскрытия упаковки и использования нужного количества клея необходимо снова закрыть контейнер. При соблюдении условий хранения продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Полную информацию о здоровье и безопасности можно найти в Паспортах безопасности.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)