

Клей UF 68.02 PD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UF 68.02 PD - это готовый самозатвердевающий порошковый адгезив на основе мочевиноформальдегидной смолы. Он отличается высокой прочностью, хорошей долговечностью клеевой смеси. Он имеет сертификат на огнестойкие изделия в соответствии со стандартом IMO FTP. Он используется для склеивания деревянных элементов и элементов деревянного происхождения, склеивающих досок, ламинирования, фольгирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Особенности:

E1 в соответствии с EN 717-2

C3 согласно EN 12765

Форма доставки: белый порошок

Удельный вес: 0,5-0,6 г / см³

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ

Пропорции смешивания:

2 части UF 68,02 PD, смешать с 1 частью холодной воды. После тщательного смешивания с водой с помощью сверла UF 68.02 PD создается гладкая, однородная, жидкая, плотная масса. Не на долго оставить, ещё раз тщательно вымешать непосредственно перед использованием.

Срок годности смеси:

При 20 С около 3 часов

При 30 С около 2 часов

Потребление клея:

120 - 250 г / м²

Время хранения в открытом виде:

20-25 мин, в зависимости от внешних условий: температура и влажность воздуха

Давление прессы:

В зависимости от типа древесины и технологических требований:

0,4 - 1,5 Н / мм² (4-15 кг / см²).

Время прессования:

При 20 С 5 часов

При 30 С 3-4 часа

При 40 С минимум 60 мин.

При 60 С минимум 10 минут

Очистка:

Рекомендуется использовать горячую воду

Сухой клей нерастворим, удалять только механически.

УПАКОВКИ

UF 68.02 PD доступен в следующих упаковках: бумажный мешок 25 килограмм

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт следует хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +15 до + 25 ° С. После вскрытия упаковки и использования нужного количества клея необходимо снова закрыть контейнер. При соблюдении условий хранения продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

ИНФОРМАЦИЯ О УГРОЗАХ

Полную информацию о здоровье и безопасности можно найти в Паспортах безопасности.

Вышеуказанная информация является результатом нашего практического опыта и является ориентировочной, не представляет собой права собственности на продукт и не может быть основанием для подачи жалобы. По этой причине использование клея в условиях, отличающихся от указанных в этом листе, не гарантирует оптимальных результатов. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоответствия.

CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21, 62-307 Borzykowo, Polska

Tel. [61 640 05 15](tel:616400515), Fax. [61 640 18 98](tel:616401898)

www.cdw.net.plSKL@cdw.net.pl

NIP PL [789-161-28-42](https://nip.gov.pl/789-161-28-42)